

COMPOSTO THERPOL FT

Composto Therpol FT foi desenvolvido especialmente para uso em tampas fliptop, proporcionando alta resistência ao impacto, tração no fechamento e toque superficial emborrachado.

Recomendação

- ✓ Tampas Fliptop

Propriedades Físicas

Física	Nominal	Método
Densidade	0,950+/-0,05 g/cm ³	ASTM D792
% Umidade	0,05 +/-0,05 %	ABNT NBR9383
Mecânica	Nominal	Método
Tensão de Ruptura	13,68 MPa	ASTM D412
Alongamento	100%	ASTM D412
Dureza	Nominal	Método
Shore D	55pts	ASTM D2240
Aspecto	Nominal	Método
Cor	Branco á Bege	Visual

Packing

Sacos 15kg

Shelf Life

12 Meses

As informações e recomendações aqui contidas constituem um serviço aos nossos clientes. A Proquitec SA declara que tais informações e recomendações foram obtidas de fontes idôneas não assumindo, dessa forma, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado de seus produtos.