

THERPOL NR B 70

THERPOL NR B 70 foi desenvolvido para a produção de artefatos de Borracha de uso geral pelo processo de injeção em injetoras convencionais de plástico, sem que haja necessidade de alterações na configuração da mesma.

O **THERPOL NR B 70** proporciona excelentes propriedades físicas aliadas a alta resiliência. Seu uso é indicado para aplicações a temperatura ambiente, como anéis de irrigação, vedações para água, autopeças, artefatos de borracha de uso geral.

Recomendamos que o **THERPOL NR B 70** seja injetado a 160°C.

Recomendações de Uso

- ✓ Aneis de Irrigação
- ✓ Vedações para água
- ✓ Autopeças
- ✓ Artefatos de Borracha de uso Geral

Propriedades Físicas

Física	Nominal	Método
Densidade	1,00+/-0,05 g/cm ³	ASTM D792
% Umidade	0,05 +/-0,05 %	ABNT NBR9383
Viscosidade Mooney (ML 1+4 a 120°C)	10,0 +/- 5 MU	ASTM D1646
Mecânica	Nominal	Método
Tensão de Ruptura	4MPa	ASTM D412
Alongamento	350%	ASTM D412
Dureza	Nominal	Método
Shore A	65pts	ASTM D2240
Aspecto	Nominal	Método
Cor	Preto	Visual

Embalagem

Sacos com 15 kg.

Shelf Life

12 Meses

As informações e recomendações aqui contidas constituem um serviço aos nossos clientes. A Proquitec SA declara que tais informações e recomendações foram obtidas de fontes idôneas não assumindo, dessa forma, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado de seus produtos.